13.2

Ремонт железобетонных конструкций (колонн, балок, ригелей, плит перекрытий) тиксотропными составами

1. Подготовка основания. Отбивка слабого бетона
2. Обработка арматуры.
3. Ремонт конструкции тиксотропным составом. Защита поверхности гидрофобизатором



Примечание:

1. Материалы серии MasterEmaco подбираются в зависимости от глубины повреждения ж/б конструкции.
2. Технология производства работ изложена в технологической карте на ремонт бетонных и железобетонных конструкций тиксотропными составами из сухих смесей ЭМАКО (EMACO®), 2009 г.

(консультация ООО "Риант")

						Типовые узлы по гидроизоляции и ремонту строительных конструкций с применением материалов концерна BASF (Master Builders Sollutions)	
Изм.	Кол.уч.	Лист	N док.	Подпись	Дата		
Разработал						Материалы для проектирования и рабочие чертежи узлов	Стадия / Лист
Проверил							
Н.контр.							
Директор		Бабурин Ю.Н.				Ремонт железобетонных конструкций (колонн, балок, ригелей, плит перекрытий) тиксотропными составами	ООО "Риант" г. Ижевск